

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WIM KLEJ

Standardowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych

STANDARDOWA CEMENTOWA ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH klasy C1T wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE: Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do mocowania nasiąkliwych ściennych i podłogowych płytek ceramicznych na stabilnych i nieodkształcalnych podłożach. Zalecany także do płyt i płytek cementowych. Może być stosowany do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

PODŁOŻA: WIMKLEJ zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste i nasiąkliwe podłoże takie jak. beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznęte. Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi być $\leq 4\%$.

GRUNTOWANIE:

- Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO GRUNTUJĄCYM i pozostawić do pełnego wyschnięcia.
- Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO GRUNTUJĄCEGO.
- Nie ma konieczności gruntowania w przypadku betonu i innych mineralne podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

SPOSÓB UŻYCIA: Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem $55^\circ - 65^\circ$ w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości zęba min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyszczyć płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

DANE TECHNICZNE: odnoszą się do temp. $+23^\circ\text{C} (\pm 2)$ i wilgotności powietrza $50\% (\pm 5)$

Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od $+5^\circ\text{C}$ do $+25^\circ\text{C}$

Proporcja mieszania: 5,5 – 6,0 l wody na 25kg kleju (0,22 – 0,24 l wody na 1kg kleju)

Czas dojrzewania: 5 minut

Czas pracy: ok. 4 - 6 godz.

Czas otwarty: min. 20 min.

Czas korygowalności: min. 15 min.

Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.

Możliwość spoinowania:

ściany: 4 – 8 godz.

posadzki: po ok. 24 godz.

Odporność na temperaturę: od -30°C do $+70^\circ\text{C}$

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5mm

Przyczepność: typ C1T ($\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$)



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| • Płytką o boku do 10 Cm | wysokość zęba 4 mm | ok. 1,6–2,0 kg/m ² |
| • Płytką o boku 20 – 25 cm | wysokość zęba 6–8 mm | ok. 3,0–4,0 kg/m ² |
| • Płytką o boku powyżej 30 cm | wysokość zęba 8–12 mm | ok. 4,0–6,0 kg/m ² |

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

OPAKOWANIE

worki papierowe 20 lub 25 kg

SKŁADOWANIE i TRANSPORT: na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

OKRES PRZECHOWYWANIA: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.