**BIAŁY KLEJ DO DREWNA 62A****Dane techniczne:**

Podstawa:	Dyspersja PVA
Konsystencja:	Lepka ciecz
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Lepkość (Brookfield RVT 5/20):	10.000 – 18.000 mPa.s
Gęstość (DIN 53479):	1,2 g/cm ³
Zawartość substancji suchej:	Ok. 45,0 – 47,0%
Ph:	6-7
Minimalna temperatura tworzenia filmu:	4°C
Czas otwarty (*):	Ok.15 min.
Czas prasowania (*) (HPL/płyta pilśniowa):	Ok. 2 - 4 h (w temperaturze pokojowej) Ok. 45 – 60 s w temperaturze + 60°C
Ciśnienie prasowania:	1 - 2 kg/cm ²
Klasa wodoodporności:	D1/D2 (EN 204)
Zużycie:	Ok. 80–120 g/m ² (klejenie powierzchniowe) Ok. 150–180 g/m ² (klejenie montażowe)
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	- 20 °C do + 70°C
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +30°C

* Czas otwarty zależy od gatunku drewna, wilgotności i temperatury powietrza, kleju oraz klejonych elementów

Charakterystyka:

Gotowy do użycia klej na bazie dyspersji poliocetanu winylu o wysokiej zawartości cząstek stałych i krótkim czasie wysychania. Przeznaczony do aplikacji wewnątrz pomieszczeń – spoina toleruje krótkotrwały kontakt z wodą bieżącą lub kondensacyjną. Po wyschnięciu półprzezroczysty.

Zastosowanie:

- klejenie miękkiego drewna, sklejki, płyt wiórowych, forniru itp.
- klejenie papieru i kartonu.

Uwaga! Przy klejeniu drewna twardego, np. dębu lub drewna tropikalnego mogą występować plamy. Zalecamy wykonać próby.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.

Opakowanie:


Butelka: 250 g (107656), 750 g (107638).

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Sposób użycia:

- powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche, odtłuszczone i dokładnie osuszone,
- lekkie zmatowienie gładkiego podłoża poprawia siłę spajania,
- klejone przedmioty powinny być jak najlepiej dopasowane. Duża tolerancja wymiarów wydłuża czas wysychania



BIAŁY KLEJ DO DREWNA 62A

- kleju i obniża końcową wytrzymałość spoiny,
- nakładać klej pędzlem lub drobnozębną szpachlą na jedną z powierzchni,
- złączyć sklejane elementy i skręcić na 2-4 godzin,

- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić wodą. Utwardzony klej usuwać mechanicznie.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 62A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.