TERMOLEP D-C

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

KOSBUD

Klej dyspersyjno-cementowy

PRODUKT

Klej TERMOLEP-DC to szybko schnąca dwuskładnikowa masa dyspersyjno cementowa do specjalistycznych zastosowań w budownictwie. Produkt zgodny z EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012).

ZASTOSOWANIE

Klej dyspersyjny TERMOLEP-DC w kolorze szarym przeznaczony jest min. do cienkowarstwowego przyklejania okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO i STONO oraz płytek ceramicznych w wewnątrz i na zewnątrz budynków.

NARZĘDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, kielnia, szpachelka, paca z ząbkami 4mm.
Paca, szpachelka i kielnia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie produktu

Przed użyciem należy dokładnie połączyć ze sobą dwie część suchą z mokrą w fabrycznym opakowaniu i przemieszać za pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednorodnej konsystencji. Aby ułatwić pracę wykonawczą i uniknąć pomyłek z rozważaniem składnika A i B klej dostępny jest wyłącznie w 5kg opakowaniach. Pamiętaj aby całość składnika ciekłego wymieszać z całością składnika suchego.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować wcześniej GRUNLITEM-G

Nakładanie masy

Przyklejanie okładzin elastycznych

Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 4mm, tak aby pasma spod pacy układały się prostopadle do klejonej deski, cegły. Dzięki szybkiemu wiązaniu przyklejone okładziny są mniej narażone na odspajanie się od powierzchni, co może mieć miejsce przy zastosowaniu klejów dyspersyjnych. Woda zawarta w mieszaninie zostaje zużyta do reakcji chemicznej, dzięki czemu ryzyko szybkiego gromadzenia się pary wodnej jest zmniejszone do minimum. Należy pamiętać, aby fugę pomiędzy okładzinami utworzyć z kleju dyspersyjnego Termolep -D. Wyprowadzenie fug z kleju cementowo-dyspersyjnego może skutkować pojawieniem się wsoleń.
W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na taką powierzchnie aby zdążyć nakleić imitację betonu , cegły lub deski i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Nie wolno rozcieńczać kleju wodą.

Przyklejanie płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne kleimy identycznie jak w przypadku klejów cementowych. Należy pamiętać że klej po wymieszaniu dwóch składników bardzo szybko twardnieje i posiada stosunkowo krótki czas otwarty wysoce uzależniony od warunków otoczenia.

WARUNKI WYKONANIA

Optymalny zakres zastosowania: +5° C do +25° C. Na zewnątrz nie prowadzić prac w bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas opadów i mrozów.

ZUŻYCIE *

w przypadku płytek ceramicznych: 4,0 – 5,0 kg/m^2
w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO: 1,8 – 2,2 kg/m^2

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą, natychmiast po użyciu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 5 kg i 15 kg

NADZÓR

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie obowiązującymi przepisami.



TERMOLEP D-C

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

KOSBUD

Klej dyspersyjno-cementowy

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

