

IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY BEZBARWNY jest wyrobem lakierowym na bazie wysokiej jakości żywicy z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego. Daje wytrzymałe, wysokiej jakości powłoki o doskonałej przyczepności do różnych podłoży w tym szczególnie mineralnych. Dzięki wysokospecjalistycznemu dodatkowi, między innymi blokera UV, tworzy powłokę odporną na biodegradację i zmienne warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni mineralnych i pochodnych narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych.

KOLOR

Bezbarwny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, wolne od kurzu i tłustych plam. Uwaga ze względu na różnorodność podłoży konieczne należy wykonać próbne lakierowanie aby sprawdzić przyczepność oraz wzajemną kompatybilność wyrobu z materiałem malowanym.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. W przypadku stosowania impregnatu do zabezpieczenia deski Tabulo, produkt gotowy jest do użycia. W przypadku stosowania impregnatu do zabezpieczenia elastycznych płytek KLINKIERO lub betonu STONO, produkt należy rozcieńczyć 1:1.

SPOSÓB UŻYCIA

Lakier nanosić pędzlem o miękkim włosiu, wałkiem lub natryskiem. Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Nie należy używać produktu w temperaturze poniżej 15°C. Optymalne do aplikacji lakieru wartości wilgotności względnej wynoszą 40-60%. Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 20°C przez 3-4 godziny.

MYCIE NARZĘDZI

Wodą, bezpośrednio po zakończeniu procesu aplikacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość (20°C)	[g/cm ³]	ok. 1,04	
Zawartość ciał stałych	[%]	ok. 25	
Suszenie* (aplikacja 100 g/m ² , 20°C, wilgotność względna 65%)	[min]	Pyłosuchość	40
	[h]	Całkowite wyschnięcie	24

* Czasy wysychania odnoszą się do naniesienia produktu w ilości 100g/m² w temperaturze 20°C. W przypadku aplikacji na różne gatunki drewna ww. czasy wysychania należy ustalić indywidualnie w odniesieniu do konkretnych warunków schnięcia (temperatura, wilgotność).

IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

ZAWARTOŚĆ LZO

<50 g/l. Produkt spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2010 r. (A/e FW<130g/l).

OPAKOWANIE

Opakowania o pojemności: 1l

ZUŻYCIE

0.1-0.2 l/m² - przy dwukrotnym malowaniu

0.07-0.1 l/m² - po rozcieńczeniu, przy dwukrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI

24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).

TRANSPORT

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-30°C.

PRZECHOWYWANIE

W zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5 do 30°C. Chronić przed mrozem.

UWAGI

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym



IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.

Dziękowizna, 04.10.2017. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY

