

## Tynk silikonowy PREMIUM

### WŁAŚCIWOŚCI

- Wzbogacony o włókna konopne zwiększające odporność na uderzenia mechaniczne
- Nanosrebro – dodatek wzmacniający formułę Kosbud Protect. Silne działanie grzybo- i bakteriobójcze
- Efekt perlenia – ulepszona formuła minerału funkcyjnego poprawiająca hydrofobowość.
- Łatwy w aplikacji
- Paroprzepuszczalny

### PRODUKT

ACRYLIT SL PREMIUM cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze baranka do zastosowań zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie wody. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Zawiera dodatek Nanosrebra, które w całości ekologiczny sposób zapobiega porostowi ścian przez grzyby i glony. Zawiera również mikę oraz minerał funkcyjny zwiększający napięcie powierzchniowe powodując efekt perlenia. Wpływa to na wyjątkową odporność na zabrudzenia. Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika KOSBUD COLOR SYSTEM.

### ZASTOSOWANIE

Tynk służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie ociepleń, na ścianach budynków nowopowstałych oraz gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

### NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, paca ze stali nierdzewnej, paca z tworzywa sztucznego.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### **Przygotowanie podłoża:**

Podłoże powinno być nośne, równe, trwałe, czyste, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Stare, spękane, łuszczące się powłoki należy usunąć. Warstwy klejowe zbrojone siatką w systemie ociepleń powinny być całkowicie wyschnięte, minimum 3 dni od ich wykonania. W celu wyrównania chłonności suche podłoże zagruntować środkiem podkładowym GRUNLIT SL podbarwionym pod kolor tynku.

#### **Przygotowanie produktu:**

Acrylit SL PREMIUM dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Bezpośrednio przed użyciem cała zawartość opakowania należy wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej masy.

#### **Aplikacja**

Acrylit SL PREMIUM należy nakładać metodą mokre na mokre warstwa o grubości zawartego kruszywa, za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej a następnie zacierać paca z tworzywa sztucznego kolistymi ruchami w jednym kierunku. Należy tak rozplanować prace by przy jednym podejściu pokryć całą powierzchnię przygotowanej ściany bez przerw roboczych.

### WYTYCZNE WYKONAWCZE

Do nakładania powłoki tynkarskiej przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od +5°C do +25°C. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyspieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 75%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojen. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. Wybierając kolor tynku należy uwzględnić wskazówki zawarte na wzornikach koloru, dotyczące odporności koloru na promieniowanie UV. Kolory o współczynniku odbicia światła niższym niż 30% nie powinny być stosowane na całych powierzchniach ścian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach nie dostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.



## Tynk silikonowy PREMIUM

### BEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera mieszaninę poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Postępować zgodnie z karta charakterystyki.

### UWAGA!

W przypadku barwienia tynku należy zwrócić uwagę na zgodność barwy ze wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach.

### ZUŻYCIE

Ziarno/Zużycie

1,5 mm / 1,9-2,5 kg/m<sup>2</sup>

2,0 mm / 2,5-3,3 kg/m<sup>2</sup>

2,5 mm / 2,8-3,5 kg/m<sup>2</sup>

(\*) – ostateczna wartość zużycia zależna od materiału, równości i chłonności podłoża, sposobu aplikacji.

### PRZECHOWYWANIE

Tynk przechowywać w szczelnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu na paletach w oryginalnym opakowaniu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą natychmiast po użyciu.

### OPAKOWANIA

Wiaderko 25 kg

### NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z EN 15824:2017

### NADZÓR

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosinscy Sp. J. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym

zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dziękowizna, 22.05.2017 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

