

**KARTA TECHNICZNA**  
**WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA**  
**MEMBRANA DACHOWA**  
**STROTEX-Q SUPREME**



**STROTEX-Q SUPREME** jest wysokoparoprzepuszczalną czterowarstwową membraną dachową zaprojektowaną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Membrana **STROTEX-Q SUPREME** jest całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu, a także jest doskonałym materiałem wiatroizolacyjnym przeznaczonym do ścian budynków w konstrukcjach ramowo-szkieletowych, a także w domach z bali, konstrukcjach budynków mieszkalnych oraz hal przemysłowych.

Produkt może być stosowany we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych, pod różnorodne pokrycia dachowe (np. dachówka ceramiczna, dachówka betonowa, blachodachówka itp.). Odporność mechaniczna membrany pozwala na zastosowanie jej jako warstwy wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu na dachach o pełnym deskowaniu.

Właściwość		Norma przedmiotowa	Jednostka miary	Wartość deklarowana
Wymiary	szerokość*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	długość nawoju*		m	50 (-0/+2%)
Masa powierzchniowa		PN-EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	170 ± 15%
Reakcja na ogień		PN-EN ISO 11925-2	-	Klasa E
Wodoszczelność (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Klasa W1
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Klasa W1
Wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż	PN-EN 12310-1	N	170 (+60;-60)
	w poprzek		N	180 (+60;-60)
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	PN-EN 12311-2	N/50mm	270 (+60;-60)
	w poprzek		N/50mm	140 (+35;-35)
Wydłużenie	wzdłuż		%	100 (+40;-40)
	w poprzek		%	150 (+50;-50)
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	wzdłuż	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-2	N/50mm	190 (+50;-50)
	w poprzek		N/50mm	130 (+40;-40)
Wydłużenie po sztucznym starzeniu	wzdłuż	%	110 (+40;-40)	
	w poprzek	%	110 (+60;-60)	
Przenikanie pary wodnej (paroprzepuszczalność)		PN-EN 1931	(g/m <sup>2</sup> )/24h	>1700
S <sub>d</sub>		PN-EN 1931	m	0,02 (+0,04;-0,01)
Zakres temperatur stosowania		-----	°C	-30 ÷ 80
Substancje niebezpieczne		-----		NPD

\*lub według z ustaleń z klientem

Membrana powinna być zabezpieczona przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV w ciągu miesiąca od montażu oraz przed skutkami promieniowania rozproszonego-maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, poprzez montaż termoizolacji od wewnątrz.

Produkt nie jest odporny na działanie substancji ropopochodnych (np. olej, benzyna itp.)