

KARTA TECHNICZNA

Klej systemowy Aluthermo®

Informacje ogólne

Klej systemowy Aluthermo® jest jednoskładnikowym klejem / uszczelniaczem poliuretanowym, który utwardza się pod wpływem powietrza, tworząc twardą, ale elastyczną gumę. Klej Systemowy Aluthermo® ma dobrą przyczepność do betonu, cegły, metalu i do wielu innych podłoży budowlanych.

Zgodność ze specyfikacją

BS EN ISO11600 - F - 25HM

Zastosowanie

Zalecany do stosowania w klejeniu folii

Aluthermo® QUATTRO z innymi powierzchniami typu metal, cegła, beton, drewno, itp.

Zastosowanie

Łączone powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone i wolne od wszystkich zanieczyszczeń.

Klej Systemowy **Aluthermo®** dostarczany jest w tubach aluminiowych 300 ml i aplikowany przy użyciu odpowiedniego pistoletu.

Sposób aplikacji

Łączone powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone i wolne od wszystkich zanieczyszczeń. Klej Systemowy

Aluthermo® dostarczany jest w tubach aluminiowych 300 ml i aplikowany przy użyciu odpowiedniego pistoletu.



Odpowiedni rozmiar spoiny

Szerokość spoiny:

- Minimum 6mm
- Maksimum 25 mm (pojedyncza aplikacja).

O możliwość stosowania kilkukrotnej aplikacji prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym Aluthermo.

Głębokość spoiny:

- Minimum 10 mm na porowate powierzchnie
- Minimum 6 mm na nieporowate powierzchnie
- Maksimum 20 mm

Opakowanie

12 x 300 ml tub aluminiowych w pudełku. W każdym opakowaniu znajdują się dysze z polietylenu.

Kolory

szary

Przechowywanie

12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z daleka od promieni słonecznych.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zawiera izocyjaniany. W celu uzyskania pełnej informacji spójrz w kartę bezpieczeństwa.

Właściwości

Naskórkowanie przy 20 °C/65%	RH: 90 minut
Temperatura aplikacji	+5 °C do +40 °C
Temperatura pracy	-30 °C do +110 °C
Skala twardość wg A Shore	45
Czas utwardzania przy 20 °C/65%	RH: 2mm /24H
Odporność chemiczna	Umiarkowana odporność na większość rozcieńczonych kwasów i zasad. Rozpuszczalniki organiczne mogą powodować puchnięcie i utratę przyczepności kleju / uszczelnacza.
Odporność na promienie UV	Bardzo dobra
Trwałość eksploatacyjna	15 lat +
Kompensacja naprężeń	Połączenia stykowe (ruch w rozciąganiu i ściskaniu): 35% Połączenia na zakładkę (ruch na ścianie): 70%

Szacunkowe wydajności

Rozmiar spoiny (mm)	Metr/Litr
6 x 6	27,8
9 x 6	18,5
12 x 9	9,3
18 x 10	5,6
25 x 10	4,0

Ważne: Informacje zawarte w niniejszej karcie podane są w dobrej wierze i na podstawie wyników uzyskanych z doświadczeń i testów. Jednak wszystkie zalecenia i sugestie nie posiadają gwarancji, ponieważ warunki użycia są poza naszą kontrolą. Dostarczony towar podlega pod ogólne warunki dostaw firmy. Klej/ uszczelniacz wyprodukowany jest w UE.



© Oznacza zastrzeżony znak towarowy Aluthermo SA
© 2023 PBN Invest Sp. z o.o.

Biuro handlowe i magazyn

PBN Invest Sp. z o.o. (wyłączny Dystrybutor na Polskę)
Al. Solidarności 13
07-100 Węgrów

Kontakt

Tel. 602 418 182
zamowienia@aluthermo.com.pl
www.aluthermo.com.pl